

PBC-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «**INGRICON**».

«САЙФИР»

Смазка для лифтового оборудования - направляющие всех видов, ролики, подшипники.

(стойкость к смыванию ASTM D4049<3,5%)

Нет окисления и деградации состава.

Увеличивает срок эксплуатации механизмов в 2-3 раза!!!

Сфера применения: Лифтовое оборудование и сопряженные механизмы.



В сервисах: любые шарикоподшипниковые изделия, работающие в диапазоне от 0 до 1000 об/мин. Закрытые цепи и реечные узлы, направляющие, прочие пары трения, требующие применения консистентной смазки. Применимо в любых видах окружающих сред. Смазка – обеспечивает снижение нагрузки вращающего момента при температурах до -40°C. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Многоцелевой, антифрикционный, водостойкий, пластичный смазочный материал с повышенным жизненным циклом. Обладает водоотталкивающей способностью и реологическими свойствами проникать в мельчайшие полости узлов и механизмов. Может использоваться в централизованных системах смазки. Отлично проявляет себя в узлах, работающих на больших скоростях в подшипниках качения и подшипниках скольжения. Высокая адгезия, стойкость в агрессивных средах. Высокие противозадирные и противоизносные свойства.

При постоянном использовании наблюдается накопительный эффект - поверхностный слой металла упрочняется и улучшаются антикоррозийные свойства. Образует на поверхности металла пассивирующую защитную плёнку. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Состав: композиция минеральных масел+АТАСС 2,8% (аддитивный трибологический активный смазочный состав – ТМ **Ingricon**). Не токсичен, после взаимодействия с кожей-смыть водой с хозяйственным мылом или очищающей пастой.

Характеристики: Интервал рабочих температур -35...+160 °С; Температура каплепадения (ГОСТ 6793) +249 °С; Пенетрация (ГОСТ 5346) 310-340 мм*10-1; Диаметр пятна износа (ГОСТ 9490) 0,53 мм; Нагрузка сваривания 4 381 Н; Стойкость к смыванию, % (ASTM D4049) менее 3,5%.
Производитель: ООО «ПКФ Альянс», 192029, г. С.-Петербург, ул. Дудко, д. 3, по заказу на ТУ 20.59.41-001-2038120234-2025 Тех. рег. (ТРТС 030/2012). Протокол исп. ВЛС-004-0558 2025 г. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU D-RU.PAO2.B29699/25